

RYWALIT® TIEFENGRUND LF GRUNDIERUNG

Lösemittelfreie Feindispersion zum Grundieren und Verfestigen von allen mineralischen Untergründen, an Wand und Boden, im Innen- und Außenbereich



ANWENDBEREICHE

Rywalit Tiefengrund LF ist geeignet auf Beton und Porenbeton, Putz, Mauerwerk, Kalksandstein, Zement-, sowie Gipsuntergründen, Gipskarton- und Gipsbauplatten vor dem Auftragen von Zementklebern und Zementnivellier- und -ausgleichsmassen und als Voranstrichmittel für Rywalit Lastodicht.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Zum feuchtigkeitssperrenden Verfestigen und Grundieren von saugenden, sandenden und porösen Untergründen aller Art. Rywalit Tiefengrund LF zeichnet sich durch eine große Eindringtiefe aus. Rywalit Tiefengrund LF ist universell verwendbar, haftungsverbessernd, trocknet farblos auf und ist lösemittelfrei.

UNTERGRUND

Der Untergrund muß trocken, fest, sauber und frei von Öl und haftungsfeindlichen Substanzen sein.

VERARBEITUNG

Rywalit Tiefengrund LF ist gebrauchsfertig und wird mit Rolle, Deckenbürste oder Spritzgerät satt und gleichmäßig auf den Untergrund aufgetragen. Bei stark saugenden Untergründen ist nach Trocknung (ca. 2-3 Stunden) ein zweiter Anstrich erforderlich. Rywalit Tiefengrund LF darf nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter + 5°C verarbeitet werden.

TECHNISCHE DATEN

Rywalit Tiefengrund	
Verbrauch:	ca. 150 - 250 ml/m ² (Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes)
Konsistenz:	flüssig
Farbe:	rosa eingefärbt
Basis:	Acrylharz-Dispersion
Lösungsmittel:	lösungsmittelfrei
Auftragsart:	Streichen, Rollen, Spritzen
Zeitabstand zwischen 2 Aufträgen:	2-3 Stunden
Durchtrocknungszeit:	6 bis 24 Stunden
Verarbeitungstemperatur:	über +5°C
Lagerung	Rywalit Tiefengrund LF ist frostempfindlich und darf nicht bei Temperaturen unter + 5°C gelagert werden. Die Gebinde sind vor Hitze geschützt und kühl zu lagern. Rywalit Tiefengrund LF ist in geschlossenen Gebinden bis zu 1 Jahr lagerfähig.

SICHERHEITSHINWEIS

Rywalit Tiefengrund LF nicht auf der Haut antrocknen lassen. Wenn Spritzer in die Augen gelangen, gründlich mit Wasser spülen. Bei nicht Abklingen einer Augenreizung (wenige Minuten) sofort den Augenarzt aufsuchen.

LIEFERFORM

1l, 5l, 12l, 30l und 200 Liter Fass

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten.



Rywa GmbH & Co
Kommanditgesellschaft
Raestruperstrasse 3
D-48231 Warendorf
T +49 (0) 2581-8076
F +49 (0) 2581-61331
info@rywa.de
www.rywa.de



Technicel
Zone Reme 4
B-2260 Westerlo
T +32 (0)800 11 040
F +32 (0)800 11 050
info@technicel.com
www.technicel.com

Rev. 11/12

Dieses Blatt ersetzt alle vorherigen. Die Daten auf diesem Blatt wurden nach den neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst werden. Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit. Vor dem Gebrauch müssen Sie sicherstellen, dass das Produkt für diese spezielle Anwendung geeignet ist. Zu diesem Zweck sind vorherige Tests erforderlich. Unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten.