

RYWALIT® FUGEN-FLEX KUNSTHARZVERGÜTUNG

Fugenvergütung auf Dispersionsbasis als Mischmittelzusatz zu hydraulisch abbindenden Rywalit Fugenmörtel auf Zementbasis, zum Erstellen von flexiblen und wasserabweisenden Fugen, für innen und außen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Rywalit Fugen-Flex ist eine Fugenvergütung (Anmischflüssigkeit), die zementären Fugenmörteln wasserabweisende und flexible Eigenschaften verleiht, die Flankenhaftung wesentlich erhöht, bei gleichzeitiger, vielfacher Sicherheit gegen Verfärbungen und Ausblühungen. Rywalit Fugen-Flex ist eine lösungsmittelfreie Kunstharzdispersion, die mit Wasser verdünnbar ist.

ANWENDUNGSBEREICH

Fugenmörtel wie Fugenbreit, Perlfuge, Fugenweiß und Fugenrau mit Rywalit Fugen-Flex vergütet, sind für die Verfüguung von Wand- und Bodenfliesen, Fassadenriemchen etc. geeignet. Fugen-Flex wird speziell eingesetzt als zusätzliche Sicherheits- und Schutzmaßnahme bei verformbaren und feuchtigkeitsempfindlichen Untergründen, wie Gipskarton- und Holzspannplatten, Dusche, Bädern und sonstigen Feuchträumen, Balkonen, Terrassen und Fassaden, Fußbodenheizungen, Beton- und Betonfertigteile (Schwindspannungen).

VERARBEITUNG

Rywalit Fugen-Flex wird mit sauberem Wasser 1 : 5 verdünnt (gut gemischt). In diese Anmischflüssigkeit werden die Fugenmörtel unter langsamen Rühren zugegeben, so dass ein pastöses, knotenfreies Gemisch entsteht. Bei Perlfuge, Fugenrau und Fugenweiß (Schmalfugen) kann das o.a. Mischverhältnis bis 1 : 2 (1 Teil Fugen-Flex zu 2 Teilen Wasser) ausgedehnt werden.

Der angemischte, vergütete Fugenmörtel lässt sich mit einem Gummibrett, Gummispachtel leicht in die Fugen einbringen. Nachdem der Fugenmörtel in den Fugen angezogen hat, können Mörtelreste mit einem Scotch-Britt-Schwamm durch vorheriges Anfeuchten und entsprechender Einwirkzeit durch leichtes Emulgieren entfernt werden. Zurückbleibende Mörtelschleier sind nach dem Erhärten des Fugenmörtels mit einem feuchten Schwamm zu entfernen.

WICHTIG

Vergütete Fugenmörtel können im ausgehärteten Zustand Farbabweichungen zu nichtvergüteten Fugenmörtel aufweisen ! Hinweis In Schwimmbädern und bei chemischer Beanspruchung sollte mit RywaPOX Klebe- und Fugenmörtel, dem Epoxidharz Fugenmörtel, verfugt werden.

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten

Verbrauch

Bei 25 kg Gebinden ca. 1 Ltr. Fugen-Flex + 5 Ltr. Wasser

Bei 5 kg Gebinden ca. 0,2 Ltr. Fugen-Flex + ca. 1 Ltr. Wasser

Gebinde 1 Ltr. Dosen = 10 Dosen im Karton, 5 Ltr. Kannen

Lagerung Vor Frost schützen. Im geschlossenen Gebinde 1 Jahr bei Raumtemperatur lagerfähig.

LIEFERFORM

1 Liter, 5 Liter Kannen

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten.

D
Rywa GmbH & Co
Kommanditgesellschaft
Raestruperstrasse 3
D-48231 Warendorf
T +49 (0) 2581-8076
F +49 (0) 2581-61331
info@rywa.de
www.rywa.de

BENELUX
Technicel
Zone Reme 4
B-2260 Westerlo
T +32 (0)800 11 040
F +32 (0)800 11 050
info@technicel.com
www.technicel.com

Rev. 11/12
Dieses Blatt ersetzt alle vorherigen. Die Daten auf diesem Blatt wurden nach den neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst werden. Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit. Vor dem Gebrauch müssen Sie sicherstellen, dass das Produkt für diese spezielle Anwendung geeignet ist. Zu diesem Zweck sind vorherige Tests erforderlich. Unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten.