RYWALIT® LASTODICHT
FILM D'ÉTANCHÉITÉ

Film liquide sans solvant, compatible avec la silicone pour une étanchéité flexible sous des revêtements céramiques dans des pièces sanitaires et humides

CARACTÉRISTIQUES

Rywalit Lastodicht est un revêtement sans solvant, étanche à l'eau, pour l'étanchéification flexible de surfaces sous revêtements de carreaux et de dalles, à l'intérieur, pour sols et murs. Rywalit Lastodicht est un film d'étanchéité prêt à l'emploi, hautement élastique, qui s'applique facilement au rouleau, au pinceau ou à la spatule sur tous les supports intérieurs. Compense les contraintes du support et les déformations, couvre les fissures même si elles apparaissent ultérieurement.

DOMAINES D'UTILISATION

Pour réaliser comme il se doit une étanchéité composite sous des revêtements céramiques dans des locaux sanitaires et les pièces humides, sur la face exposée à l'eau. Pour la protection de supports sensibles à l'humidité. Dans le cas de sollicitations importantes à l'intérieur, agréé pour surfaces murales conformément à la classe de sollicitation A selon abP - AiV. Dans le cas de sollicitations moyennes conformément à la classe de sollicitation A0 selon la notice ZDB pour les surfaces de sol et murales. Utilisable pour l'étanchéification intérieure de murs des classes d'exposition hydrauliques W0-I à W2-I et de sols des classes W0-I à W1-I conformément à la norme DIN 18534 „étanchéité de l'intérieur"

PRÉPARATION DU SUPPORT

Tous les supports doivent être porteurs, secs, propres et exempts de produits de séparation comme les huiles, les graisses et d'autres résidus. Les enduits absorbants comme les enduits de chaux et de plâtre et les panneaux de plâtre cartonné doivent être préalablement apprêtés avec Rywalit Tiefengrund. Les chapes d'anhydrite doivent être traitées à l'abrasif, dépoussiérées, aspirées et apprêtées avec Rywalit Tiefengrund. Les substrats en béton doivent être d'au moins 6 mois, Ciment et Anhydritestriche doivent au moins 4-6 semaines et prêt à être lu. L'humidité résiduelle ne peut pas dépasser les valeurs suivantes:

Chape en ciment: 2,0 %

Chape en anhydrite: 0,5 %

Chape en anhydrite chauffé: 0,3 %

Les enduits de plâtre doivent être appliqués sur une couche et ne doivent être ni feutrés ni lissés. L'apprêt doit avoir bien séché.

Aux termes de la nouvelle norme DIN 18534, les zones avec siphon de sol et les écoulements de douches tombent dans classe de sollicitation W2-I. Ceux-ci ne peuvent plus être réalisés avec des dispersions à base de polymères.

MISE EN ŒUVRE

Bien mélanger avant utilisation. Avec un rouleau à poils, un pinceau large ou une spatule, appliquer généreusement au minimum deux couches uniformes de deux couleurs différentes, conformément à DIN 18534. Chaque couche doit être sèche avant d'appliquer la couche suivante. Pour contrôler plus facilement l'épaisseur de couche, appliquer une première couche de couleur bleue et la seconde de couleur grise. Si la couleur bleue transparaît à travers la seconde couche, c'est que celle-ci n'est pas assez épaisse. Cette situation doit être évitée.

Poser d'abord une bande d'étanchéité de carrelage dans les angles entre le sol et le mur et étanchéifier les passages de conduites avec des manchons enles collant dans la couche de Lastodicht frais. Appliquer généreusement du Rywalit Lastodicht sur le bord de la bande et du manchon d'étanchéité. Appliquer Rywalit Lastodicht en deux couches régulières sans pores au rouleau à mèches ou en mousse ou à la brosse, ou une spatule lisse. La première couche doit avoir séché avant d'appliquer la deuxième. Un revêtement de carreaux ou de dalles céramiques peut être posé de manière usuelle avec de la colle à carrelage Rywalit FK X Flex sur l'étanchéité Lastodicht bien séchée (24 heures en général).

Nettoyage: des outils Nettoyer à l'eau immédiatement après utilisation. .

DONNÈES TECHNIQUES

Rywalit Lastodicht	
Nr. du certificat	P-AB/25920/30-2014 Kiwa TBU Giscode: D1

Rywalit Lastodicht	
Epaisseur minimum de couche (2 applications)	Épaisseur de couche humide recommandée : 0,8mm (y compris le supplément d'épaisseur de couche) épaisseur minimum de couche sèche: 0,5 mm
Consommation pour une épaisseur minimum de couche sèche de 0,5 mm	env. 1 kg/m² (350 à 700 gr. par couche, en fonction du support)
Durée de séchage / traitement ultérieur	env. 2 - 3 heures par couche (selon la température etc.)
Densité	env. 1,5 g/m³
Viscosité	13 000 mPas
Teneur en matière sèche	73 %
Valeur pH	8,5
Couleur	Gris/ bleu
Consistance	pâteuse, s'applique bien au pinceau, application à la truelle
Température de mise en œuvre	+ 5 °C à + 25 °C (température du support)
Composition	dispersion de matière plastique sans solvant
Stockage	Se conserve 12 mois en emballage d'origine, au frais et à l'abri du gel.

FORMAT DE LIVRAISON

seau de 4, 7 et 15 kg

CONSIGNES DÊ'EMPLOI

Veuillez respecter la fiche de données de sécurité.

D

Rywa GmbH & Co
Kommanditgesellschaft
Raestruperstrasse 3
D-48231 Warendorf
T +49 (0) 2581-8076
F +49 (0) 2581-61331
info@rywa.de
www.rywa.de

BENELUX

Technicel
Zone Reme 4
B-2260 Westerlo
T +32 (0)800 11 040
F +32 (0)800 11 050
info@technicel.com
www.technicel.com

Rev. 11/17

Cette feuille remplace toutes les précédentes. Les données sur cette fiche ont été compilées en fonction des dernières données de laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être ajustées. Aucune réclamation n'est faite pour l'exhaustivité. Avant utilisation, vous devez vous assurer que le produit convient à cette application particulière. À cette fin, un test préalable est nécessaire. Nos conditions générales de vente s'appliquent.