TECHNICEL®-RYWALIT MANCHONS DE DILATATION

Non-tissé en polypropylène double face doté dOune membrane médiane en polyuréthane et conçu pour le colmatage des passages de tuyaux en combinaison avec divers composants dOétanchéité Technicel/Rywalit. Les manchons dOétanchement Technicel se composent dOun non-tissé en polypropylène mince, extensible et enrobé. La lèvre dOétanchéité souple quOils accueillent dans leur région médiane en facilite lOapplication ainsi que lOétanchement des tuyaux.

DOMAINES DOAPPLICATION :

Ces manchons garantissent un colmatage durable et imperméable des passages de tuyaux situés à la hauteur des robinets de douche ou de baignoire et ménagés à travers tout revêtement en céramique ou en pierre naturelle. Usage conforme à la dernière norme d'étanchéité DIN 18534 pour les classes d'imperméabilité W0-I à W3-I aux termes de la norme DIN 18534 « Étanchéité des espaces intérieurs ».

MISE EN OUVRE

Il convient d'insérer ce manchon le long du passage de tuyaux et de l'enfoncer dans la masse d'étanchéité fraîchement appliquée (Rywalit- Lastodicht, DS 99 X, DS 99 X Turbo, DS 01 X Turbo, Rywalit Polymer E). Ensuite, il convient d'appliquer, en deux ou trois passes, le produit d'étanchéité Rywalit utilisé ou, le cas échéant, la membrane d'étanchéité Technicel Rywalit sur la surface à étancher afin de recouvrir entièrement le manchon de dilatation.

CONSEILS DOEXÉCUTION DES TRAVAUX ULTÉRIEURS :

Les manchons de dilatation Technicel /Rywalit sont compatibles avec la silicone. Aucune contamination n'est à craindre. Rien ne s'oppose à l'application directe de revêtements et colles sans solvant sur ces manchons de dilatation. Il est recommandé de procéder à un essai de compatibilité.

NETTOYAGE DES OUTILS ET ÉQUIPEMENTS :

Nettoyer immédiatement à l'eau les outils et endroits souillés.

ÉLIMINATION :

Le point vert qu'arborent les emballages vidés de leurs résidus en autorise l'élimination par le biais du Duale System Deutschland (équivalent au système Eco Emballages).

INFORMATIONS TECHNIQUES RELATIVES AU PRODUIT

Technicel Rywalit Dehnzonenmanschetten		
Largeur totale / Diamètre des zones de dilatation (env.) :		140 x 140 mm Diamètre du passage : 35/12 mm 190 x 190 mm Diamètre du passage : 35/12 mm 80/35 mm 250 x 250 mm Diamètre du passage : 140/65 mm
Épaisseur totale		0,60mm
Poids du matériau		7,0 – 9,0 – 12,0 g/pièce
Teinte		rouge
Résistance aux variations de température		min. / max. -5°C / + 60°C
Caractéristiques physiques : (approx.)	**DIN**	**Valeur**
Perméabilité	DIN EN 1928 (Version B)	≥ 1,5 bar
Pression d'éclatement	Intern	≥ 1,5 bar
Résistance chimique :	**Résistance au terme d'une période de conservation de sept jours à la température ambiante dans les produits chimiques suivants**	**+ = résistant** **0 = affaibli** **- = non résistant**
Acide sulfurique 35 %	Interne	+
Acide sulfurique 35 %	Interne	+
Acide citrique 100 g/l	Interne	+
Acide lactique 5 %	Interne	+
Hypochlorite de sodium 0,3 g/l	Interne	+
Eau salée (20 g/l de sel marin)	Interne	+
Potasse caustique 3 % / 20 %	Interne	+ / +
Recommandation d'entreposage:		Entreposage à la température ambiante dans un lieu sec et à l'abri de tout rayonnement solaire direct, pour une durée de 24 mois à compter de la date d'expédition

Certifié conforme à la norme DIN EN ISO 9001:2008 Made in Europe

Produit satisfaisant aux exigences strictes de classification conformément à la classe d'émission EC 1 PLUS de l'EMICODE et à la réglementation COV A+ en vigueur en France

Les données techniques qui précèdent correspondent à des valeurs moyennes typiques. Les données techniques et consignes d'utilisation fournies reposent sur nos connaissances et notre expérience pratique. Les transformateurs sont toutefois tenus de tester les substrats d'origine pour évaluer le caractère approprié de nos produits aux fins de l'utilisation prévue, compte tenu de l'ensemble des exigences applicables, et pour définir les influences pertinentes. Nos conseillers techniques se feront un plaisir de répondre à toutes vos questions spécifiques.

FORMAT DE LIVRAISON

25 piÃ¨ces dans une boÃ®te

CONSIGNES DÊ'EMPLOI

Veuillez respecter la fiche de données de sécurité.

D

Rywa GmbH & Co
Kommanditgesellschaft
Raestruperstrasse 3
D-48231 Warendorf
T +49 (0) 2581-8076
F +49 (0) 2581-61331
info@rywa.de
www.rywa.de

BENELUX

Technicel
Zone Reme 4
B-2260 Westerlo
T +32 (0)800 11 040
F +32 (0)800 11 050
info@technicel.com
www.technicel.com

Rev. 8/18

Cette feuille remplace toutes les précédentes. Les données sur cette fiche ont été compilées en fonction des dernières données de laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être ajustées. Aucune réclamation n'est faite pour l'exhaustivité. Avant utilisation, vous devez vous assurer que le produit convient à cette application particulière. À cette fin, un test préalable est nécessaire. Nos conditions générales de vente s'appliquent.