RYWALIT® TA 25

TRASS-FLIESENANSETZMÖRTEL

Werktrockenmörtel mit Trasszementanteil zum Ansetzen und Verlegen speziell von Natursteinfliesen- und platten, für die Mittel- und Dickbettverlegung, sowie Reparaturen, Renovierungen etc., Mörtelgruppe III, wetter- und frostbeständig





PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Rywalit TA 25 Fliesen-Ansetzmörtel ist ein gebrauchsfertiger Werktrockenmörtel von hoher, gleichbleibender Qualität, zum Ansetzen von Natursteinfliesen und Platten im Mittel- und Dickbettverfahren. Er entspricht der DIN 18550 und DIN 1053, Mörtelgruppe III, aus Sand (0-2 mm, gewaschen und feuergetrocknet), Portlandzement CEM I 42,5 R, für innen und außen, wetter- und frostbeständig.

ANWENDUNGSGEBIETE

Rywalit TA 25 Fliesen-Ansetzmörtel ist der optimale Fertigmörtel zum Ansetzen von Natursteinfliesen und Platten, Badrenovierungen, Reparaturen etc. Für Mörtelbettdicken von bis zu 20 mm Schichtstärke.

Unterschiedliche Platten können problemlos ausgeglichen werden (Toleranzausgleich).

VERARBEITUNG

1 Sack Rywalit TA 25 Fliesen-Ansetzmörtel wird mit ca. 4,0 - 4,25 l Wasser zu einem gut zu verarbeitenden Mörtel angerührt. Das Gebinde von 25 kg Trockenmischung ergibt ca. 15 l Frischmörtel; dies entspricht einer Ansetzfläche von 1-1,25 m² bei einem Mörtelbett von 1,5 cm Stärke. Der Mörtel wird mit einer Kelle auf den Boden gebracht, dann Fliesen Ansetzen und mit Gummihammer anklopfen und Ausrichten. An der Wand wird der Mörtel auf die Fliese gegeben und angesetzt, ebenfalls mit Gummihammer anklopfen und ausrichten. Rywalit TA 25 Fliesen-Ansetzmörtel ist als Frischmörtel ca. 2 Stunden lang verarbeitungsfähig.

TECHNISCHE DATEN

Rywalit TA 25	
Anmischverhältnis	ca. 4,0 - 4,25 Liter Wasser : 25 kg Pulver
Verbrauch	25 kg FA 25 Ansetzmörtel ergibt ca. 15 Liter Frischmörtel (das entspricht einer Ansetzfläche von ca. 1-1,25 m² bei 15 mm Schichtstärke)
Verarbeitungszeit	ca. 2 Std.
Einlegezeit (Offene Zeit)	ca. 10 min.
Korrigierzeit	ca. 10 min.
Verfugbar /Belastbar nach	ca. 1 - 2 Tagen
Verarbeitungstemperatur	über +5°C Luft- und Objekttemperatur
Lagerung	trocken lagern, im Originalgebinde 12 Monate lagerfähig, chromatarm gemäß TRGS 613.

LIEFERFORM

25 kg Sack

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten.

D

Rywa GmbH & Co
Kommanditgesellschaft
Raestruperstrasse 3
D-48231 Warendorf
T +49 (0) 2581-8076
F +49 (0) 2581-61331
info@rywa.de
www.rywa.de

BENELUX

Technicel
Zone Reme 4
B-2260 Westerlo
T +32 (0)800 11 040
F +32 (0)800 11 050
info@technicel.com
www.technicel.com

Rev. 11/19
Dieses Blatt ersetzt alle vorherigen. Die Daten auf diesem Blatt wurden nach den neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst werden. Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit. Vor dem Gebrauch müssen Sie sicherstellen, dass das Produkt für diese spezielle Anwendung geeignet ist. Zu diesem Zweck sind vorherige Tests erforderlich. Unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten.