

GUT
BESSER

MEGA !!!

Hochflexibler zementärer
Dünnbettmörtel nach
DIN EN 12004 C2 TE S2



MEGA - N E U ! ! !

- „S2“ – Flexkleber!
- speziell geeignet für XXL-Fliesen
- mit Fließbetteigenschaften
- „junge Zementestriche“ (nach DIN 18157)



Flex-Fliesenkleber

RYWALIT FK X MEGA



Hochflexibler zementärer Dünnbettmörtel nach DIN EN 12004 C2 TE S2 für die besonders sichere Verklebung von Feinsteinzeug, speziell geeignet für die Verlegung von großformatigen XXL-Fliesen, für die Verklebung auf Heizestrichen, auf jungen, unbeheizten Zementestrichen, mit Fließbetteigenschaften, für innen und außen.

Hinweis: Bitte beachten Sie unser Technisches Merkblatt (Internetseite www.rywa.de)



Technische Daten	
Anmischverhältnis	ca. 6,0 - 6,2 Liter Wasser : 20 kg Pulver
Verbrauch	Zahnung 6 x 6 x 6 mm: ca. 2,0 kg/m ² Zahnung 8 x 8 x 8 mm: ca. 2,4 kg/m ² Zahnung 10 x 10 x 10 mm: ca. 3,1 kg/m ²
Verarbeitungszeit	ca. 4 Std.
Einlegezeit (offene Zeit)	ca. 30 min. (abh. vom Objekt- und Lufttemperatur)
Korrigierzeit	ca. 15 min.
Begehbar / Verfugbar nach	nach ca. 24 Std.
Fußbodenheizung	geeignet
Verarbeitungstemperatur	über + 5°C Luft- und Objekttemperatur
Lagerung	trocken lagern, im Originalgebinde 12 Monate lagerfähig
GISCODE	Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII.
CE-Kennzeichnung:	C2: Haftzugfestigkeit $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ (alle Lagerungsarten) T: hohe Standfestigkeit E: verlängerte offene Zeit S2: Biegezug $\geq 5 \text{ mm}$ gemäß EN 12002
Lieferform:	20 kg Sack