

RYWALIT® BWK S Boden- und Wand- Kontaktschlämme

Als sichere Haftbrücke zwischen Mörtelbett und keramischem Bodenbelag, insbesondere im Rüttelverfahren und der 'Frisch in Frisch' - Verlegung. Für die Natursteinverlegung auch in weiß lieferbar.



Anwendungsgebiete

Rywalit® BWK S Kontaktschlämme eignet sich hervorragend als sichere Haftbrücke zwischen Mörtelbett und Belagsstoffen aus Keramik und Naturstein, insbesondere bei Feinsteinzeugfliesen. Rywalit® BWK S ist hochkunststoffvergütet, leicht und geschmeidig zu verarbeiten und eignet sich auch als Haftbrücke zwischen Beton und Verbundestrich.

- ▶ Sicherer Haftverbund
- ▶ Hochkunststoffvergütet
- ▶ Wasser, wetter- und frostfest
- ▶ Innen- und Außenbereich
- ▶ Wand- und Boden

Geeignete Untergründe

- ▶ Saugende Betonuntergründe
- ▶ Leichtbeton / Porenbeton
- ▶ Betonwerksteinbeläge
- ▶ Kalkzementputz, Zementputz (CSII bis CSIV nach DIN EN 998-1, Druckfestigkeit 2,5 N/mm²)
- ▶ Vollfugiges Mauerwerk
- ▶ Zement- und Zementfließestriche

Untergrundvorbehandlung

- ▶ Untergründe müssen grundsätzlich sauber, tragfähig, eben, belegreif, druckfest und durchbiegungsfrei sein.
- ▶ Haftungsfeindliche Substanzen (z.B. Staub, Öl, Wachs, Ausblühungen, Sinterschichten, Lack- und Farbreste) an der Oberfläche, sind zu entfernen.
- ▶ Es gelten die einschlägigen Normen, Richtlinien und Empfehlungen sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik.

Verarbeitungshinweise

- ▶ Ca. 6 Liter Wasser in einem sauberen Anmachgefäß vorlegen.
- ▶ 25kg Rywalit® BWK S einmischen bis eine homogener, klumpenfreier Mörtel entsteht.
- ▶ Nach einer Reifezeit von ca. 3 Minuten nochmals kräftig aufrühren.
- ▶ Mit einem Zahnpachtel oder einer Glättekele wird die Rywalit® BWK S Kontaktschlämme auf den frischen Estrich oder auf den Untergrund aufgebracht.
- ▶ Die Belagsstoffe innerhalb der Einlegezeit (10 – 15 Minuten) einlegen und anklopfen.

Technische Daten

Farbe	grau, weiß
Verbrauch Rywalit® BWK S Kontaktschlämme	ca. 1 kg pro mm Schichtstärke/m ²
Mischungsverhältnis	6 liter/25 Kg
Einlegezeit	ca. 10-15 min.*
Verarbeitungstemperatur*	+5°C bis +30°C
Verarbeitungszeit	ca. 50 min.*

* Bei +20°C und 65% relativer Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere Temperaturen verlängern diese Werte entsprechend.

Lieferform

25kg Sack, 42 Sack pro Palette.

Sicherheitshinweise

Bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten.

Lagerung und Haltbarkeit

Trocken lagern, im verschlossenen Originalgebinde 12 Monate lagerfähig.

BENELUX | Technicel bvba | Zone Reme 4, B-2260 Westerlo | T +32 (0)800 11 040 | info@technicel.com

D | Rywa GmbH & Co. Kommanditgesellschaft | Raestruper Straße 3, D-48231 Warendorf | T +49 (0) 2581-8076 | info@rywa.de

Bitte beachten sie die allgemeinen Produktinformationen, die jeweils aktuell gültige Leistungserklärungen. EUBau PVO sowie die jeweils gültigen Sicherheitsdatenblätter gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neusten Fassung. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Prüfungen und Erfahrungswerte dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist nicht davon befreit die Eignung der empfohlenen Produkte sowie die örtlichen Gegebenheiten zu prüfen. Es gelten die einschlägigen Normen, Richtlinien und Empfehlungen, sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung.