

RYWALIT® BWKS + Leicht Rüttelschlämme

Hochergiebige, flexible, trasshaltige Haft- und Rüttelschlämme für die Herstellung von Stein- und keramischen Belägen im Rüttelverfahren oder bei konventioneller Verlegung.



Anwendungsgebiete

Rywalit® BWKS + Leicht Rüttelschlämme eignet sich hervorragend als sichere Haftbrücke zwischen Mörtelbett und Belagsstoffen aus Keramik und Naturstein. Insbesondere bei Fliesen mit geringer Wasseraufnahme (Feinsteinzeug) und größeren Formaten (30 cm x 60 cm) im Rüttelverfahren. Rywalit® BWKS + Leicht Rüttelschlämme ist geschmeidig, gut zu verarbeiten und eignet sich auch als Haftbrücke zwischen Beton und Verbundestrich.

- ▶ Sicherer Haftverbund
- ▶ Hochkunststoffvergütet
- ▶ sehr hohe Ergiebigkeit
- ▶ Wasser, wetter- und frostfest
- ▶ Innen- und Außenbereich
- ▶ für Feinsteinzeug geeignet

Geeignete Untergründe

- ▶ Als Rüttelschlämme: für auf der Baustelle angemischter oder vom Transportbetonwerk gelieferter Zementestrich, Güteklasse CT-C25-F4.
- ▶ Als Haftbrücke: für tragfähige Betonuntergründe zur Aufnahme des Bettungsmörtel.

Untergrundvorbehandlung

- ▶ Untergründe müssen grundsätzlich sauber, tragfähig, belegreif, druckfest und durchbiegungsfrei sein.
- ▶ Haftungsfeindliche Substanzen (z.B. Staub, Öl, Wachs, Ausblühungen, sinterschichten, Lack- und Farbreste) an der Oberfläche, sind zu entfernen.
- ▶ Es gelten die einschlägigen Normen, Richtlinien und Empfehlungen sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik.

Verarbeitungshinweise

Als Rüttelschlämme

- ▶ Ca. 8,5 – 9,2 Liter Wasser in einem sauberen Anmachgefäß vorlegen.
- ▶ 18 kg Rywalit® BWKS + Leicht Rüttelschlämme einmischen bis eine sämiger, klumpenfreier Schlämme entsteht.
- ▶ Nach einer Reifezeit von ca. 3 Minuten nochmals kräftig aufrühren.
- ▶ Mit einem 6mm Zahnpachtel wird die Rywalit® BWKS + Leicht Rüttelschlämme auf den frischen, verdichteten und geglätteten Estrich aufgebracht und verteilt.
- ▶ Die Belagsstoffe innerhalb der Einlegezeit (10 – 15 Minuten) einlegen und anklopfen.
- ▶ Die so verlegte Belagsfläche ist innerhalb einer Stunde abzurütteln.

Als Haftschlämme

- ▶ Rywalit® BWKS + Leicht Rüttelschlämme kann mit 1 : 1 Gew. – Teilen, Zement der Güteklasse CEM 1 32,5 R versetzt werden.
- ▶ Rywalit® BWKS + Leicht Rüttelschlämme im Verhältnis 2 : 1 Gew. – Teilen mit Wasser anmischen bis eine sämige, klumpenfreie Schlämme entsteht.
- ▶ Die angemischte Haftschlämme auf die vorbereitete Betonfläche aufbringen und mit einem Besen verteilen.
- ▶ Darauf nass in nass den geeigneten Bettungsmörtel aufbringen, verteilen, verdichten und abziehen.

Technische Daten

Farbe	Grau
Verbrauch Rywalit® BWKS + Leicht Rüttelschlämme	ca. 0,8 kg pro mm Schichtstärke/m ² Bzw. 1,5 – 2,0 kg/m ² bei einem Zahntraufel mit 6 mm Zahnung
Mischungsverhältnis	ca. 8,5 bis 9,2 Liter Wasser: 18 kg Rywalit® BWKS + Leicht Rüttelschlämme
Verarbeitungstemperatur*	+5°C bis +30°C
Verarbeitungszeit	ca. 30 - 40 min.*
Einlegezeit	ca. 10-15 min.*
* bei +20°C und 65% rel. Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere Temperaturen verlängern diese Werte entsprechend.	

Lieferform

18 kg Papiersäcke; 42 Sack pro Palette.

Sicherheitshinweise

Bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten.

Lagerung und Haltbarkeit

Trocken lagern, im verschlossenen Originalgebinde 12 Monate lagerfähig.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Produktinformationen, die jeweils aktuell gültige Leistungserklärungen, EUBau PVO sowie die jeweils gültigen Sicherheitsdatenblätter gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neusten Fassung. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Prüfungen und Erfahrungswerte dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist nicht davon befreit die Eignung der empfohlenen Produkte sowie die örtlichen Gegebenheiten zu prüfen. Es gelten die einschlägigen Normen, Richtlinien und Empfehlungen, sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung.

BENELUX | Technicel bv | Zone Reme 4, B-2260 Westerlo | T +32 (0)800 11 040 | info@technicel.com

D | Rywa GmbH & Co. Kommanditgesellschaft | Raestruper Straße 3, D-48231 Warendorf | T +49 (0) 2581-8076 | info@rywa.de

Bitte beachten Sie die allgemeinen Produktinformationen, die jeweils aktuell gültige Leistungserklärungen, EUBau PVO sowie die jeweils gültigen Sicherheitsdatenblätter gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neusten Fassung. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Prüfungen und Erfahrungswerte dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist nicht davon befreit die Eignung der empfohlenen Produkte sowie die örtlichen Gegebenheiten zu prüfen. Es gelten die einschlägigen Normen, Richtlinien und Empfehlungen, sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung.