

RYWALIT® FLEXAN 900 Kunstharzvergütung

Kunstharzvergütung für hochflexible Dichtkleber und für Fliesenklebersysteme auf schwierigen Untergründen. Hohe Klebekraft. Wasserdicht. Zur Verklebung der Anschlüsse und Überlappungen der Technicel®-Rywalit® Dichtbahn. Für innen und außen.



Anwendungsgebiete

Als Vergütung zum Anmachwassern für alle Rywalit® Dünn- und Mittelbettmörtel, zur wesentlichen Verstärkung der Klebekraft sowie zur Elastifizierung von Zementmörtelmischungen aller Art, z.B. Rywalit® Fugenmörtel und Rywalit® Spachtelmassen. Bei erhöhten thermischen Belastungen im Innen- und Außenbereich, in Feucht- und Nassräumen, für die Verlegung von kritischen Belagsstoffen wie z.B. großformatigen Fliesen oder Glasmosaik oder schwierigen Untergründen wie z.B. Gussasphaltestrichen oder Holzuntergründe. Auch geeignet beim vorzeitigen Belegen von Beton, Betonfertigteilen Leicht- oder Porenbeton, mindestens 3 Monate alt. Als Überlappungsdichtstoff Flexodicht bei unserer Technicel®-Rywalit® Dichtbahn.

Geeignete Untergründe

- ▶ Anhydrit- und Anhydritfließestriche
- ▶ Alte Fliesenbeläge
- ▶ Beheizte Wand- und Bodenkonstruktionen
- ▶ Betonwerksteinbeläge
- ▶ Beton
- ▶ Elektrische Fußbodenheizung
- ▶ Gipsputz
- ▶ Gipskarton- und Gipsfaserplatten
- ▶ Gussasphaltestriche, abgesandet (IC10 und IC15 nach DIN 18534 und DIN 18560.)
- ▶ Zementputz, Kalkzementputz (CSII bis CSIV nach DIN EN 998-1, Druckfestigkeit 2,5 N/mm²)
- ▶ Leichtbeton
- ▶ Naturstein- oder Terrazzo
- ▶ Trockenestriche
- ▶ Technicel® Bauplatten
- ▶ Technicel®-Rywalit® Dichtbahn
- ▶ Technicel® TEAM 100 Entkopplungs- und Abdichtungsbahn
- ▶ Technicel® TEM 100 Entkopplungsbahn
- ▶ Rywalit® Dichtungsschlämmen
- ▶ Rywalit® Lastodicht
- ▶ Rywalit® Nivellier- und Ausgleichsmassen
- ▶ Vollfugiges Mauerwerk
- ▶ Zementfaserplatten
- ▶ Zement- und Zementfließestriche

Untergrundvorbehandlung

- ▶ laut den Vorgaben des jeweils mit Flexan 900 vergüteten Produktes.
- ▶ **Grundierung:**
 - Stark saugende, mineralische Untergründe → z.B. belegreifer Zementestrich, Zement- und Kalkzementputz, ... → Rywalit® Tiefengrund LF / Tiefengrund Rapid LF
 - Feuchtigkeitsempfindliche Untergründe → z.B. Gipsputze, Holzuntergründe → Rywalit® Sperr- und Haftgrund
 - Glatte, nicht saugende Untergründe → z.B. alte Fliesen und alte Anstriche, Beton, polierter Beton → Rywalit® Haft- und Kontaktgrund

Verarbeitungshinweise als Kunstharzvergütung

- ▶ Wasser, bezogen auf das jeweilige Rywalit[®] Produkt in einem sauberen Gefäß vorlegen.
- ▶ Rywalit[®] Flexan 900, je nach Anwendungskonzentration zwischen 1,0 und 3,0 Liter, dem Anmachwasser zugeben und verrühren. Das Anmachwasser sollte generell um die zugegebene Menge Flexan 900 reduziert werden.
- ▶ Den gewünschten Rywalit[®] Trockenmörtel mit einem Rührwerk kräftig einrühren, bis die gewünschte, knollenfreie konsistent entsteht.
- ▶ Reifezeit einhalten, danach noch einmal kräftig durchrühren.

Verarbeitungsweise als Rywalit[®] Flexodicht

(Dichtstoff für alle Überlappungen und zum Abdichten von Anschlüssen bei der Technicel[®]-Rywalit[®] Dichtbahn)

Mischverhältnis: 9 kg Flexan 900 + 1 Liter Wasser + 25 kg Rywalit[®] FK X Flex-Fliesenkleber.

- ▶ 0,360 kg Flexan 900 in einem sauberen Gefäß vorlegen.
- ▶ 0,040 Liter Wasser hinzugeben und verrühren.
- ▶ 1 kg Rywalit[®] FK X Flex-Fliesenkleber mit einem Rührwerk kräftig einrühren.
- ▶ Reifezeit von ca. 3 Minuten einhalten und nochmals aufrühren.
- ▶ Mit einem 4 mm Zahnkamm Rywalit[®] Flexodicht auf den Überlappungsbereich, mindestens 5 cm, der Technicel[®]-Rywalit[®] Dichtbahn auftragen und mit einem geeigneten Werkzeug fest andrücken.

Verarbeitungstemperatur

+5°C bis 25°C Untergrundtemperatur.

Werkzeuge

Unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lieferform

9 kg & 2 kg Kannen.

Sicherheitshinweise

Bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten.

Lagerung und Haltbarkeit

Trocken und frostfrei lagern, im verschlossenen Originalgebinde: 12 Monate lagerfähig.

BENELUX | Technicel bvba | Zone Reme 4, B-2260 Westerlo | T +32 (0)800 11 040 | info@technicel.com

D | Rywa GmbH & Co. Kommanditgesellschaft | Raestruper Straße 3, D-48231 Warendorf | T +49 (0) 2581-8076 | info@rywa.de

Bitte beachten sie die allgemeinen Produktinformationen, die jeweils aktuell gültige Leistungserklärungen. EUBau PVO sowie die jeweils gültigen Sicherheitsdatenblätter gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neusten Fassung. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Prüfungen und Erfahrungswerte dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist nicht davon befreit die Eignung der empfohlenen Produkte sowie die örtlichen Gegebenheiten zu prüfen. Es gelten die einschlägigen Normen, Richtlinien und Empfehlungen, sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung.