


RYWALIT® Glasseidengewebe Armierungsgewebe

Armierungsgewebe für unsichere Untergründe und rissgefährdete Bauteile.



Anwendungsgebiete

Rywalit® Glasseidengewebe besitzt eine hohe Reiß- und Zugfestigkeit, ist feuchtigkeitsunempfindlich, frei von Weichmachern und alkalibeständig. Für alle unsicheren Untergründe und rissgefährdeten Bauteile an Wand und Boden, innen und außen.

Untergrundvorbereitung

- ▶ Untergründe müssen grundsätzlich sauber, trocken, tragfähig, frostfrei, belegreif, druckfest und durchbiegungsfrei sein.
- ▶ Haftvermindernde Bestandteile an der Oberfläche sind zu entfernen.
- ▶ Untergründe müssen im Vorfeld vorgehässt oder mit einer entsprechenden Rywalit® Grundierung grundiert werden. Die Grundierung muss vor der Verarbeitung des Rywalit® Armierungsgewebes vollständig durchgetrocknet sein.
- ▶ Zur Beurteilung der Unterkonstruktion gelten die einschlägigen Vorschriften und Normen.
- ▶ **Grundierung**
 - Stark saugende, mineralische Untergründe → z.B. belegreifer Zementestrich, Zement- und Kalkzementputz,... → Rywalit® Tiefengrund LF / Tiefengrund Rapid LF
 - Feuchtigkeitsempfindliche Untergründe → z.B. Gipsputze, Holzuntergründe → Rywalit® Sperr- und Haftgrund LF
 - Glatte, nicht saugende Untergründe → z.B. alte Fliesen und alte Anstriche, fest anhaftende Klebstoffreste Beton, polierter Beton → Rywalit® Haft- und Kontaktgrund

Verarbeitungshinweise

- ▶ Rywalit® Armierungsgewebe auf Maß zuschneiden.
- ▶ Rywalit® Flex-Fliesenkleber mit einem Zahnkamm (6mm oder 8mm) auf den Untergrund auftragen.
- ▶ In den frischen Flex-Fliesenkleber Rywalit® Armierungsgewebe vollflächig und faltenfrei einbetten, anschließend das Kleberbett glätten.
- ▶ Die einzelnen Gewebepanzen sind mit 10 cm Überlappung zu verlegen.

Technische Daten

Gewebefarbtton	weiß
Maschenweite	5 x 5 cm
Breite	ca. 100cm
Flächengewicht	ca. 150 g/m ²
Verpackung	50 m / Rolle (50m ² / Rolle)
Verbrauch	ca. 1,10 m/m ²

Lieferform

50m / Rolle, 30 Rollen pro Palette.

Sicherheitshinweise

Bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten.

Lagerung und Haltbarkeit

Witterungsgeschützt, kühl und trocken auf Holzrosten lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

BENELUX | Technicel bvba | Zone Reme 4, B-2260 Westerlo | T +32 (0)800 11 040 | info@technicel.com

D | Rywa GmbH & Co. Kommanditgesellschaft | Raestruper Straße 3, D-48231 Warendorf | T +49 (0) 2581-8076 | info@rywa.de

Bitte beachten sie die allgemeinen Produktinformationen, die jeweils aktuell gültige Leistungserklärungen. EUBau PVO sowie die jeweils gültigen Sicherheitsdatenblätter gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neusten Fassung. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Prüfungen und Erfahrungswerte dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist nicht davon befreit die Eignung der empfohlenen Produkte sowie die örtlichen Gegebenheiten zu prüfen. Es gelten die einschlägigen Normen, Richtlinien und Empfehlungen, sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung.