


RYWALIT® H 32 Quarzsand

Feuergetrockneter Quarzsand der Körnung 0,1 – 0,3 mm.



Anwendungsgebiete

Rywalit® H 32 kann als Zuschlagstoff für Mauer- Putz- oder Fugenmörtel eingesetzt werden. Weiterhin dient der H 32 zum Herstellen eines Rywapox Reaktionsharz mörtel oder zum Abstreuen des Rywapox Epoxidharz Dichtgrund. Zum Einschlämmen von Pflastersteinen auf Hofeinfahrten oder Gehwegen, auch als Spielsand geeignet.

Lieferform

5 kg Beutel, 25 kg Sack.

Sicherheitshinweise

Bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten.

Lagerung

Witterungsgeschützt, kühl und trocken auf Holzrosten lagern.

BENELUX | Technicel bvba | Zone Reme 4, B-2260 Westerlo | T +32 (0)800 11 040 | info@technicel.com

D | Rywa GmbH & Co. Kommanditgesellschaft | Raestruper Straße 3, D-48231 Warendorf | T +49 (0) 2581-8076 | info@rywa.de

Bitte beachten sie die allgemeinen Produktinformationen, die jeweils aktuell gültige Leistungserklärungen. EUBau PVO sowie die jeweils gültigen Sicherheitsdatenblätter gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neusten Fassung. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Prüfungen und Erfahrungswerte dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist nicht davon befreit die Eignung der empfohlenen Produkte sowie die örtlichen Gegebenheiten zu prüfen. Es gelten die einschlägigen Normen, Richtlinien und Empfehlungen, sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung.