


## RYWALIT® Glasvezelnet Wapeningsnet

Wapeningsnet voor onveilige en scheurgevoelige ondergronden.



### Toepassingsgebieden

Rywalit® Glasvezelnet heeft een hoge trek- en scheursterkte, is ongevoelig voor vocht, vrij van weekmakers en alkalibestendig. Voor alle "onveilige" en scheurgevoelige oppervlakken. Wand en vloer, binnen en buiten.

### Ondergrondvoorbereiding

- ▶ Ondergronden moeten altijd schoon, droog, draagkrachtig, vorstvrij, drukvast en doorbuigvrij zijn en geschikt zijn voor de plaatsing van een harde vloerbedekking.
- ▶ Alle bestanddelen op de ondergrond die de hechting verminderen, moeten worden verwijderd.
- ▶ Ondergronden moeten vooraf worden voorbevochtigd of geprimerd met een geschikte Rywalit® primer. De primer moet volledig droog zijn alvorens Rywalit® Glasvezelnet aan te brengen.
- ▶ Voor de beoordeling van de onderconstructie gelden de relevante voorschriften en normen.
- ▶ **Primer:**
  - Sterk zuigende, minerale ondergronden → bv. uitgeharde cement dekvloer, cement- en kalkcementpleister, ... → Rywalit® Tiefengrund LF / Tiefengrund Rapid LF
  - Vochtgevoelige ondergronden → bv. gipspleister, houten ondergronden → Rywalit® Sperr- und Haftgrund LF
  - Gladde, niet zuigende ondergronden → bv. bestaande tegelvloer of verflagen, beton, gepolierde beton → Rywalit® Haft- und Kontaktgrund

### Verwerkingsrichtlijnen

- ▶ Knip Rywalit® Glasvezelnet op maat.
- ▶ Breng Rywalit® Flex tegelijm aan op de ondergrond met een getande lijmkam (6mm of 8mm).
- ▶ In de verse flexibele tegelijm het Rywalit® Glasvezelnet over het gehele oppervlak en zonder rimpels inbedden en vervolgens het lijmbed gladstrijken.
- ▶ De afzonderlijke banen Rywalit® Glasvezelnet moeten met een overlapping van 10 cm worden geplaatst.

## Technische eigenschappen

Kleur	wit
Maaswijdte	4 x 4 mm
Breedte	ca. 100 cm
Gewicht	ca. 150 g/m <sup>2</sup>
Verpakking	50 m/ rol (50m <sup>2</sup> /rol)
Verbruik	ca. 1,10 m/m <sup>2</sup>

## Verpakkingswijze

50 m/rol, 30 rollen per pallet.

## Veiligheidsrichtlijn

Zie het veiligheidsinformatieblad.

## Opslag en houdbaarheid

Beschermen tegen weersinvloeden, koel en droog bewaren op vlakke ondergrond. Beschermen tegen direct zonlicht.

**BENELUX** | Technicel bvba | Zone Reme 4, B-2260 Westerlo | T +32 (0)800 11 040 | [info@technicel.com](mailto:info@technicel.com)

**D** | Rywa GmbH & Co. Kommanditgesellschaft | Raestruper Straße 3, D-48231 Warendorf | T +49 (0) 2581-8076 | [info@rywa.de](mailto:info@rywa.de)

Let op de algemene productinformatie, de momenteel geldende prestatieverklaringen. EUBau PVO en de geldige veiligheidsinformatiebladen volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 in de laatste versie. Ze vertegenwoordigen algemene informatie gebaseerd op onze tests en empirische waarden en houden geen rekening met de specifieke toepassing. De gebruiker is niet vrijgesteld van het testen van de geschiktheid van de aanbevolen producten en de lokale omstandigheden. De relevante normen, richtlijnen en aanbevelingen alsmede de algemeen erkende regels van de techniek zijn van toepassing. Uit de verstrekte informatie kunnen geen aanspraken op schadevergoeding worden afgeleid. Indien gewenst kunt u contact opnemen met onze afdeling technisch advies.