

RYWALIT®

Kwartsgrind 1-1,5 mm

Vuurgedroogd kwartsgrind met korrelgrootte 1 - 1,5 mm.



Toepassingsgebied

Rywalit® Kwartsgrind 1 - 1,5 mm kan worden gebruikt als toeslagstof voor mortel of beton. Verder wordt het kwartsgrind 1 - 1,5 mm gebruikt om een Rywapox reactieharsmortel aan te maken of als vulstof in Rywalit® egalines. Ook geschikt als filtergrind in aquariums.

Verpakkingswijze

25 kg plastic zak.

Veiligheidsrichtlijn

Zie het veiligheidsinformatieblad.

Opslag

Beschermen tegen weersinvloeden, koel en droog bewaren op houten planken.

BENELUX | Technicel bvba | Zone Reme 4, B-2260 Westerlo | T +32 (0)800 11 040 | info@technicel.com
D | Rywa GmbH & Co. Kommanditgesellschaft | Raestruper Straße 3, D-48231 Warendorf | T +49 (0) 2581-8076 | info@rywa.de

Let op de algemene productinformatie, de momenteel geldende prestatieverklaringen. EUBau PVO en de geldige veiligheidsinformatiebladen volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 in de laatste versie. Ze vertegenwoordigen algemene informatie gebaseerd op onze tests en empirische waarden en houden geen rekening met de specifieke toepassing. De gebruiker is niet vrijgesteld van het testen van de geschiktheid van de aanbevolen producten en de lokale omstandigheden. De relevante normen, richtlijnen en aanbevelingen alsmede de algemeen erkende regels van de techniek zijn van toepassing. Uit de verstrekte informatie kunnen geen aanspraken op schadevergoeding worden afgeleid. Indien gewenst kunt u contact opnemen met onze afdeling technisch advies.