

RYWALIT® MB M FLEX-SCHNELL GRIJS Flex Middelbedlijm

Hoog kunsthars verbeterde, hydraulisch snel afbindende middelbedlijm met hoge kristallijne waterbinding voor wand en vloertegels. Lijmbeddiktes van 5 tot 20 mm. Voor binnen en buiten. Water-, weer- en vorstbestendig. Getest volgens DIN EN 12004 C2 FTE.



Toepassingsgebieden

Rywalit® MB M Flex-Schnell grijs middelbedlijm is een hoog kunsthars verbeterde, hydraulisch afbindende tegellijm voor lijmbeddiktes tot 20 mm. Rywalit® MB M Flex-Schnell grijs is uitermate geschikt voor grootformaat tegels. De hoge kristallijne waterbinding vermindert mogelijke verkleuringen bij natuursteen en composiettegels. Voor een veilige verlijming van marmertegels, Rywalit® MB M Flex-Schnell wit gebruiken. De Rywalit® MB M Flex-Schnell grijs is geschikt voor het verlijmen van vloer- en wandtegels, alle keramische tegels, getrokken grès en -steenstrips en in het bijzonder voor het verlijmen van cementtegels. MBM Flex-Schnell grijs gaat de vervorming (het schotelen), bij de daarvoor bekende natuursteen- en composiettegels, tegen. Rywalit® MB M Flex-Schnell grijs is geschikt voor het uitvlakken van oneffenheden in de te betegelen oppervlakken van 5 tot 20 mm.

Rywalit® MB M Flex-Schnell grijs is in combinatie met Rywalit® Sperr- und Haftgrund primer bijzonder geschikt voor het verlijmen van keramische tegels op anhydriet dekvloeren. Voor meer gedetailleerde informatie, zie de **Technicel® systeemoplossing: "Tegels plaatsen op anhydriet dekvloeren"**.

In residentiële woningbouw, commerciële en industriële gebouwen, vochtige en natte ruimten, buiten op balkons en terrassen.

Geschikte ondergronden

- ▶ Anhydriet- en anhydriet vloeichape
- ▶ Oude tegelvloeren
- ▶ Verwarmde vloer- en wandconstructies
- ▶ Betonstenen
- ▶ Beton
- ▶ Elektrische vloerverwarming
- ▶ Gipspleister
- ▶ Gipskarton- en gipsvezelplaten
- ▶ Gietasfalt dekvloeren ingestrooid met zand (IC10 en IC15 volgens DIN 18534 en DIN 18560)
- ▶ Cementpleister, kalkcementpleister (CSII tot CSIV volgens DIN EN 998-1, druksterkte 2,5 N/mm²)
- ▶ Lichtgewichtbeton
- ▶ Natuursteen en Terrazzo
- ▶ Droge dekvloeren
- ▶ Technicel® bouwplaten
- ▶ Technicel®-Rywalit® afdichtfolie
- ▶ Technicel® TEAM 100 ontkoppelings- en waterdichtingsmembraan
- ▶ Technicel® TEM 100 ontkoppelingsmat
- ▶ Rywalit® cementaire afdichtspecie
- ▶ Rywalit® Lastodicht
- ▶ Rywalit® egalines
- ▶ Volgevoegd metselwerk
- ▶ Cementvezelplaten
- ▶ Cement dekvloeren en cementvloeichape

Ondergrondvoorbereiding

- ▶ De ondergronden moeten altijd zuiver, draagkrachtig, drukvast, vlak en vormvast zijn. De ondergrond mag geen doorbuiging vertonen en moet geschikt zijn voor de plaatsing van een harde vloerbedekking.
- ▶ Alle bestanddelen op de ondergrond die de hechting verminderen, moeten worden verwijderd.
- ▶ Bij tegel op tegel toepassing: reinigen en ontvetten.
- ▶ Beton: evt. stralen en schuren.
- ▶ Scheuren in de dekvloer kunnen met Rywapox giethars en metaalankers hersteld worden.
- ▶ Constructie- en dilatatievoegen moeten 1 op 1 uit de ondergrond worden overgenomen.
- ▶ Oneffenheden in het vloeroppervlak kunnen met een aan de ondergrond aangepaste Rywalit[®] egalisatiemortel worden geëgaliseerd.
- ▶ Oneffenheden in de wand kunnen met Rywalit[®] GF 40 S standvaste egalisatiemortel bewerkt worden.
- ▶ Cementdekvloeren moeten minstens 28 dagen oud zijn, beton minstens 3 maanden.
- ▶ Calciumsulfaat dekvloeren: om afgewerkt te kunnen worden met een harde vloerbedekking moet het restvochtgehalte $\leq 0,5\%$ CM en $\leq 0,3\%$ CM bij verwarmde dekvloeren zijn (gelieve CM-meting uit te voeren). De dekvloer moet aangeslepen worden en afhankelijk van het tegelformaat adviseren wij te gronderen met Rywapox Dichtgrond/kwartzand of Rywalit[®] Sperr- und Haftgrund. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar de **Technical[®] systeemoplossing: "Tegels plaatsen op anhydriet dekvloeren"**.
- ▶ **Primer:**
 - Sterk zuigende, minerale ondergronden → vb. uitgeharde cement dekvloer, cement- en kalkcementpleister, ... → Rywalit[®] Tiefengrund LF / Tiefengrund Rapid LF
 - Vochtgevoelige ondergronden → vb. gipspleister, houten ondergronden → Rywalit[®] Sperr- und Haftgrund
 - Gladde, niet zuigende ondergronden → vb. oude tegelvloer of oude verflagen, beton, gepolierde beton → Rywalit[®] Haft- und Kontaktgrund

Verwerkingsrichtlijnen

- ▶ Giet 6,0 – 6,5 Liter water in een zuivere kuip.
- ▶ Meng 25 kg Rywalit[®] MB M Flex Schnell wit krachtig met een geschikte menger tot een smeug, klontervrij, dik pasteus mengsel.
- ▶ Na een rijpingstijd van ca. 3 minuten nogmaals krachtig roeren.
- ▶ Strijk de tegelijm eerst open met de gladde zijde van de lijmkam en verdeel de tegelijm vervolgens met een lijmkam met aangepaste vertanding.
- ▶ Bij natuur- en composiettegels, maar ook keramische tegels, moet de rugzijde gereinigd worden voordat ze geplaatst worden zodat ze vrij zijn van scheidingsmiddelen zoals stof, de tegels moeten ook droog zijn.
- ▶ Trek een contactlaag met tegelijm op de rugzijde van de tegel.
- ▶ De tegel wordt vervolgens in het lijmbed ingeschoven en licht aangeklopt.
- ▶ Plaats de tegels binnen de open tijd van ca. 15 minuten (controleer de huidvorming).
- ▶ De tegels kunnen nog tot ca. 10 minuten na het plaatsen worden uitgelijnd.
- ▶ Meng alleen zoveel tegelijm als er binnen de verwerkingstijd verwerkt kan worden. Reeds verhardende tegelijm mag niet opnieuw met water worden aangerood.
- ▶ Bij het plaatsen van tegels op verwarmde dekvloeren moeten de technische voorlichtingsfiches van het WTCB en het ZDB-datablad "Keramische Fliesen und Platten, Naturwerkstein und Betonwerkstein auf behetzten zementgebundenen Fußbodenkonstruktionen" in acht genomen worden.
- ▶ Om een holteloze verlijming te bekomen (vb. op terrassen, balkons, tegen gevels, in zwembaden en bij groot formaat tegels) is een dubbele verlijming, ook Battering-Floating genoemd, toe te passen. Hierbij wordt met een gepaste lijmkam een lijmlaag op de ondergrond en bijkomend op de rugzijde van de tegel aangebracht.

Technische eigenschappen

Levervorm	poeder
Kleur	grijs
Mengverhouding	ca. 6,0 - 6,5 liter water per 25 kg poeder
CE- conformiteit: C2 FT volgens DIN EN 12004	<ul style="list-style-type: none"> · Uitharding in droge omstandigheden: Kleef treksterkte $\geq 1,0$ N/mm² · Uitharding na waterbelasting: Kleef treksterkte $\geq 1,0$ N/mm² · Uitharding na warmtebelasting: Kleef treksterkte $\geq 1,0$ N/mm² · Uitharding onderhevig aan vorst-dooi: Kleef treksterkte $\geq 1,0$ N/mm² · Kleef treksterkte na 6 u. droge omstandigheden $\geq 0,5$ N/mm²
Rijptijd	ca. 3 min.
Open tijd*	ca. 15 min.
Corrigeertijd	ca. 10 min.
Verwerkingstijd*	ca. 30 - 45 min.
Voldoet aan emissieklasse EMICODE 1 Plus (R)	
Begaanbaar* / opvoegbaar*	na ca. 6 u. (afhankelijk van de laagdikte)
Volledig belastbaar	na ca. 2 dagen
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot + 25°C (ondergrond temperatuur)
Temperatuur bestendigheid	-15°C tot +70°C
Maximale laagdikte	20 mm
Vloerverwarming	geschikt
GISCODE	chromatarm volgens TRGS 613
Verbruik	<ul style="list-style-type: none"> · Vertanding 10 x 10 x 10 mm: ca. 4,0 kg/m² · Vertanding 15 x 15 x 15 mm: ca. 6,0 kg/m² · Vertanding 20 x 20 x 20 mm: ca. 8,0 kg/m²
* Bij +20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid. Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen deze overeenkomstige waarden.	

Verpakkingswijze

25 kg zak, 42 zakken per pallet.

Veiligheidsrichtlijn

Zie het veiligheidsinformatieblad.

Opslag en houdbaarheid

Droog bewaren. In gesloten originele verpakking 6 maanden houdbaar.

BENELUX | Technicel nv | Zone Reme 4, B-2260 Westerlo | T +32 (0)800 11 040 | info@technicel.com
D | Rywa GmbH & Co. Kommanditgesellschaft | Raestruper Straße 3, D-48231 Warendorf | T +49 (0) 2581-8076 | info@rywa.de

Let op de algemene productinformatie, de momenteel geldende prestatieverklaringen. EUBau PVO en de geldige veiligheidsinformatiebladen volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 in de laatste versie. Ze vertegenwoordigen algemene informatie gebaseerd op onze tests en empirische waarden en houden geen rekening met de specifieke toepassing. De gebruiker is niet vrijgesteld van het testen van de geschiktheid van de aanbevolen producten en de lokale omstandigheden. De relevante normen, richtlijnen en aanbevelingen alsmede de algemeen erkende regels van de techniek zijn van toepassing. Uit de verstrekte informatie kunnen geen aanspraken op schadevergoeding worden afgeleid. Indien gewenst kunt u contact opnemen met onze afdeling technisch advies.